



- » Преимущества для потребителя

Серия **GREASE EP** рекомендуются для большинства типов промышленного оборудования, включая оборудование, эксплуатируемое в тяжелых условиях при высоких удельных давлениях или ударных нагрузках. Эти пластичные смазки обеспечивают превосходную защиту от ржавления и коррозии, обладают стойкостью к вымыванию водой, что делает их особенно пригодными к применению для оборудования, в котором присутствие влаги является типичным.
- » Свойства

Пластичные смазки **GREASE EP** обеспечивают снижение износа в условиях высоких или ударных нагрузок и вибрации, обеспечивающее высокую надежность и сохранность оборудования. Защита от ржавления и коррозии и стойкость к вымыванию для защиты оборудования и надежного смазывания даже в присутствии воды. Увеличение срока службы подшипников во влажных средах для снижения затрат на техническое обслуживание и сокращения неплановых простоев. Хорошая прокачиваемость в централизованных системах смазывания (EP 00, 0 и 1)
- » Применение

EP 00, 0 и EP 1 обеспечивают хорошую низкотемпературную прокачиваемость и пригодны к применению в централизованных системах смазки и других областях применения, где требуются высокие низкотемпературные характеристики. EP 2 рекомендуется в качестве универсальной смазки антифрикционных подшипников и подшипников скольжения, втулок, пальцев и других узлов трения в нормальных условиях эксплуатации.
- » Стандарт качества

DIN 51502 GP-2G / DIN 51825-KP2K-30
DIN 51502 GP-0G / DIN 51825-KP0K-30

DIN 51502 GP-1G / DIN 51825-KP1K-30
DIN 51502 GP-00G / DIN 51825-KP00K-30

» Данные типовых испытаний

GREASE EP					
Наименование	МЕТОД	Показатели			
Класс NLGI	-	00	0	1	2
Тип загустителя	-	Гидроксистеарат лития			
Цвет	-	Светло-коричневый			
Вязкость кинематическая, мм2/с при 40 °C	ASTM D 445	150	150	150	150
Нагрузка сваривания, Н	ASTM D 2596	2500	2550	2600	2700
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	190	190	190	190

